

Viewgo pro monitor arm - Schreibtisch 623




Dieses Ökoblatt gibt Aufschluss über die Umweltauswirkungen unserer Produkte. Wir haben die Auswirkungen unserer Produkte aus der Lebenszyklus-Perspektive berechnet und sie zu einem wichtigen Instrument gemacht, das uns bei der Minimierung unseres ökologischen Fußabdrucks hilft.

Roadmap zur Nachhaltigkeit


Ökologischer Fußabdruck



Wir haben den ökologischen Fußabdruck dieses Produkts in Bezug auf die Globales Erwärmungspotenzial, ausgedrückt in CO_{2e}. Um diese Zahl leichter verständlich zu machen, haben wir auch das "durchschnittliche Autoäquivalent" erstellt.



Circularity Program



Geben Sie Ihrem Produkt eine zweite Chance!

Wenn Sie Produkte haben, die Sie nicht mehr benötigen, schicken Sie sie an uns zurück. Wir werden sie aufarbeiten, wo immer es möglich ist, und ihnen so ein wohlverdientes längeres Leben geben.

Wenden Sie sich an einen unserer Vertreter oder schreiben Sie an circularityprogram@dataflex-int.com, wenn auch Sie an einer Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Produkte interessiert sind!

Recycling

Geringere Umweltbelastung durch ordnungsgemäßes Recycling



Wenn das Produkt am Ende nicht mit mehr zu reparieren ist Durch ordnungsgemäßes Recycling können wir immernoch dazu beitragen einen Teil des ökologischen Fußabdrucks durch den Recyclingprozess wiederherzustellen.

Verrechnung

Als letzte Maßnahme gleichen wir sowohl direkte als auch indirekte Umweltauswirkungen unserer Geschäftstätigkeit (A - C unten) mit unserem Partner aus. Wir verpflichten uns, unsere Auswirkungen kontinuierlich zu verringern, um die Notwendigkeit von Ausgleichsmaßnahmen langfristig zu minimieren.

Ökologischer Fußabdruck im Detail

Im folgenden Abschnitt zeigen wir die in dem Produkt verwendeten Materialien auf und geben den prozentualen Anteil des recycelten Inhalts, die Recyclingfähigkeit der Materialien und die Gesamtauswirkungen der des Produkts in allen Phasen seines Lebenszyklus, gemessen in Global Warming Potential (GWP).

Produkt & Verpackung

Material	Gewicht (g)	% des Gesamtgewichts	% des recycelten Inhalts	Wiederverwertbar (Ja/Nein)	GWP (kg CO ₂ e)
Stahl	1199	28,68	0	J	3,48
Aluminium	1977	47,30	15	J	25,26
ABS	22	0,53	0	J	0,13
Paper	20	0,48	100	J	0,02
Pulverbeschichtung	52	1,24	10	N	1,80
Nylon	139	3,33	20	J	1,34
Polyoxymethylen (POM)	18	0,43	20	J	0,08
Zink-Legierung	54	1,29	15	J	0,37
Silikonel	13	0,31	0	N	0,06
Polypropylen (PP)	1	0,02	20	J	0,00
Pappkarton	285	6,82	80	J	0,71
Zellstofftablett	360	8,61	0	J	0,23
Puffer aus Karton	40	0,96	80	J	0,04
Gesamtes Produkt	4180	100%	15%	98,4%**	33,54

Produktion (A1 - A3)

Die Herstellung des Produkts, der Transport zu Dataflex und die Verarbeitung bei Dataflex bilden die gesamte Produktionsphase.

GWP (kg CO₂e)

Produkt - A1	Transport nach Dataflex - A2	Dataflex-Verfahren - A3	Produktion A1 - A3
33,54	0,88	0,00	34,42

Produktlebensdauer (A - C)

Der Rest der Lebensdauer eines Dataflex-Produkts.

GWP (kg CO₂e)

Produktion A1 - A3	Transport zum Kunden - A4	Einbau (Materialien) - A5	Verwendung - B	Abfallbehandlung / Entsorgung - C	Gesamtlebensdauer A - C (kein Recycling)
34,42	0,22	0,00	0,00	1,06	35,71

Recycling (A - D)

Durch richtiges Recycling können wir den ökologischen Fußabdruck eines Produkts drastisch reduzieren.

GWP (kg CO₂e)

Gesamtlebensdauer A - C (kein Recycling)	Recycling - D	Gesamtlebensdauer A - D (kein Recycling)
35,71	-7,82	27,88

Contact

Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich bitte an unsere Abteilung Qualität, Gesundheit, Sicherheit und Umwelt unter qhse@dataflex-int.com

www.dataflex-int.com

Die Berechnungen zur Erstellung dieses Öko-Infoblatts wurden in Zusammenarbeit mit Ecochain BV durchgeführt.

www.ecochain.com

Dieses Ökoblatt ist eine kurze Zusammenfassung der von Dataflex offengelegten LCA-Informationen. Vollständige Umweltproduktdeklarationen (EPDs) sind für ausgewählte Produkte verfügbar. * 1 kg CO₂e. entspricht 3,14 km mit einem durchschnittlichen Auto (Quelle: Ecoinvent 3.2). ** Recyclebarkeit des Produkts: Summe des Gewichts des recycelbaren Materials / Gesamtgewicht des Produkts.